



产品名称 新型高手感硅油 RH-NB-623K

产品概述

该产品是新型多元嵌段有机硅高分子化合物

特性及优点

具有优异的柔软度和蓬松度，显著提高涤纶及其混纺面料的柔软度；
与市场上同类相比具有细腻丰厚的手感；
乳化开稀方便，不需加乳化剂，过程几乎不增稠，对乳化设备无特殊要求；
具有优异的耐高温、耐碱稳定性，无漂油、飘絮、结皮现象发生；
对白色及浅色织物黄变小、无异味。

基本性状

外观（25℃）： 透明液体
离子性： 弱阳离子
含固量（%，105℃*3h）： 41.0-43.0

应用范围

适用于涤，涤棉，锦棉，牛仔，毛绒类面料

参考用量

浸渍法：RH-NB-623K 乳化液 2%-6% (o. w. f)
浸轧法：RH-NB-623K 乳化液 10g/L-30g/L

包装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮存

置于阴凉通风仓库，保质期六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。

RH-NB-623K 乳化开稀工艺

投料:

623K 原油: 200 公斤

冰醋酸: 2 公斤

水: 400 公斤

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入原油 200 公斤，开动搅拌；
- 2、加入 20 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，搅拌均匀，加入 2 公斤酸，搅拌 5 分钟；
- 3、加入 50 公斤的水充分搅拌 10 分钟后；
- 4、加入 50 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 5、加入 50 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 6、加入 80 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 7、加入 150 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，再加冰醋酸将 pH 值调节 5-6。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。