

产品名称 阳离子软片 HRC

产品概述

脂肪酸有机胺化合物

基本性状

外观 (25℃): 米黄色片状

离子性: 阳离子

pH 值: 4.5-6.5 (10%溶液)

特性及优点

赋予棉及各种纤维织物柔软、滑爽的手感;

具有热水化料粘度低, 适合染厂使用;

易化料, 泡沫小等特性。

应用范围

适用于棉、涤棉、化纤等织物的柔软滑爽后整理;

适用于染厂。

参考用量

开稀工艺 (下一页)

(HRC 10%开稀液) 浸渍法: 用量: 3~10% (o. w. f) 温度: 40-50℃

浴比: 1:10~15 时间: 30 分钟

浸轧法: 用量: 20~50g/L 温度: 常温

包 装 25kg 袋装

贮 存 防水、防挤压、堆放高度不宜超 8 层,
储存气温不宜超 35℃, 保质期为十二个月。
建议: 溶解后的乳液最好一次性用完, 如果没用完, 须密闭保存。
注: 具体使用请用户根据试样情况酌情处理

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。

阳离子软片 HRC 开稀方法

例：开稀产品为(1 化 10)

投料：

HRC：100 公斤

水：900 公斤

合计：1000 公斤

热水化料操作过程：

- 1、先加常温水，开启低速搅拌形成漩涡；
- 2、慢速加入称好的软片，同时开启加热装置，升温至 65-70℃，依情况调节转速；
- 3、软片逐渐溶解至乳白色液体，直到完全溶解，停止搅拌；
- 4、降温到人体安全温度过滤出料，加盖保存。

备注：

- 1、化料前务必将化料容器清洗干净，以免化料出现问题。
- 2、如与其他助剂混拼，请提前告知实验室做测试，以免出现助剂之间复配不稳定问题。
- 3、有少量不溶解的软片可能是依附在搅拌转轴上，或未受到搅拌剪切力的软片，过滤掉即可。
- 4、溶解后的乳液最好一次性用完，如果没用完，须密闭保存。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。