

产品名称 通用型高手感硅油 RH-NB-8128

产品概述

该产品是一种新型多元共聚嵌段有机硅柔软剂的复合物

特性及优点

手感细腻柔软，性价比高

易开稀，使用方便；

涤、棉、混纺通用，厚重织物手感更佳

物化指标

外观（25℃）：浅黄色透明液体

离子性：弱阳离子

含固量：58%-60%（105℃，3h）

应用范围

涤纶、人棉、罗马布、刺毛布、窗帘布等各类针织、梭织面料。

适用于 TR、NR 等混纺面料的手感整理



参考用量

根据需要开稀使用（建议开稀比例 1 开 3）

浸渍法：RH-NB-8128（1 开 3 乳液）推荐用量 1~3%（o. w. f）

浸轧法：RH-NB-8128（1 开 3 乳液）推荐用量 10~50 g/L

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月（注：产品储存过程中，变黄属于正常情况，不影响使用）

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。



RH-NB-8128 乳化开稀工艺（分散机）

投料：

8128 原油：	200 公斤
冰醋酸：	4 公斤
水：	400 公斤

操作过程：

- 1、在搅拌釜中加入原油 200 公斤、冰醋酸 4 公斤，开动搅拌；
- 2、缓慢加入 20 公斤的水充分搅拌 10 分钟，搅拌均匀；
- 3、缓慢加入 20 公斤的水充分搅拌 10 分钟，搅拌至透明连续状态；
- 4、加入 50 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 5、加入 50 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 6、加入 100 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 7、加入 100 公斤的水充分搅拌 5 分钟后；
- 8、加入 60 公斤的水充分搅拌 5 分钟即可，建议放料时用滤网过滤。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。

RH-NB-8128 乳化开稀工艺（手搅 小批量）

投料：

8128 原油：	50 克
冰醋酸：	2 克
水：	100 克

操作过程：

- 1、在开稀杯中加入原油 50 克、冰醋酸 2 克；
- 2、加入 10 克的水，手动搅拌均匀；
- 3、加入 10 克的水，搅拌至透明连续状态；
- 4、加入 10 克的水，搅拌至透明连续状态；
- 5、加入 20 克的水，搅拌至透明连续状态；
- 6、转相结束，加入 30 克的水，搅拌均匀；
- 7、加入 20 克的水，搅拌均匀，即可使用

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。