



产品名称 超柔软氨基硅油 RH-NB-8240

产品概述

该产品是改性聚硅氧烷

特性及优点

手感风格超柔软

基本性状

外观 (25℃):	无色透明-微油液体
离子性:	弱阳离子
氨值 (%):	0.70-0.90
粘度 (mPa · s, 25℃):	4500-6500
含固量 (% , 105℃*3h):	88.0-90.0

应用范围

棉、麻及其混纺织物的柔软整理

参考用量

原油乳化请参考详细乳化工艺（下一页）
浸渍法：RH-NB-8240 开稀液 1%-6% (o. w. f)
浸轧法：RH-NB-8240 开稀液 10g/L-50g/L

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。

RH-NB-8240 的乳化开稀工艺

投料:

8240 原油: 60 公斤
配套乳化剂: 30 公斤
酸水 14 公斤: 2 公斤的冰醋酸加上 12 公斤的水
水: 200 公斤
共计: 304 公斤
乳化成 30%含量的氨基硅油乳液

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入乳化剂和原油，开动搅拌，充分搅拌 5—10 分钟
- 2、加入 8 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，加入 2 公斤酸水，搅拌 5—10 分钟
- 3、加入 8 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，加入 2 公斤酸水，搅拌 5—10 分钟
- 4、加入 8 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，加入 2 公斤酸水，搅拌 5—10 分钟
- 5、加入 10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，加入 2 公斤酸水，搅拌 5—10 分钟
- 6、加入 10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，加入 2 公斤酸水，搅拌 5—10 分钟
- 7、加入 20 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，加入 4 公斤酸水，搅拌 5—10 分钟
- 8、加入 20 公斤的水充分搅拌 5—10 分钟
- 9、加入剩余的水充分搅拌 5—10 分钟后，用 pH 试纸测试，用冰醋酸将 pH 值控制在 6 左右，过滤包装

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。