

产品名称 新型超滑弹硅油 RH-NB-8631

特性及优点

手感平滑；有良好的回弹效果
赋予各种纤维织物持久耐洗的柔软、爽滑、蓬松的手感
用于羊毛化纤，涤纶，涤粘织物可获得极佳的平滑回弹感
工作液具有良好的稳定性
对整理织物的色光影响很小

基本性状

外观（25℃）：浅黄色透明液体
离子性：弱阳离子
含固量：62%-64%（105℃，3h）

应用范围

羊毛、仿兔毛、法兰绒、毛毯、其他化纤等

参考用量

建议 1 份开稀成 4~5 份使用
浸渍/浸轧工艺：
RH-NB-8631 开稀液 浸渍 1~3%（o. w. f）
温 度：30~40℃
pH 值：5~6
时 间：20~30min
RH-NB-8631 开稀液 浸轧 20-30g/L
注：根据厂家实际情况，用量酌情增减。

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。



RH-NB-8631 乳化开稀工艺

投料:

8631 原油: 100 公斤

酸水 10 公斤: 2 公斤的冰醋酸加上 8 公斤的水

水: 200 公斤

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入 8631 原油，开动搅拌；
- 2、加入 5 公斤酸水，10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，搅拌均匀；
- 3、加入 10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，搅拌均匀；
- 4、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后，
- 5、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 6、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后，
- 7、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 8、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 9、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 10、加入 20 公斤的水充分搅拌 5 分钟后；
- 11、加入 20 公斤的水充分搅拌 5 分钟后；
- 12、再缓慢加入 50 公斤水充分搅拌 2-3 分钟后；
- 13、最后加入剩余的全部水，充分搅拌均匀，再加点冰醋酸将 pH 值调节 5—6

注意:必须采用高速分散机进行乳化，最后一次全部加水可以调慢速度。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。