

产品名称 毛绒超滑弹硅油 RH-NB-8652

特性及优点

手感平滑，具有良好的蓬松度和丰满手感
能够被织物均匀、快速地吸附，并沉积在纤维的表面及内部
赋予各种毛绒织物持久的爽滑、蓬松、舒适、丰满的手感
在大、小毛皮，PV 绒等绒上可获得极佳的平滑丰满感，蓬松效果明显
工作液具有良好的稳定性，对整理织物的色光影响很小

基本性状

外观（25℃）：浅黄色透明-微浊液体
离子性：弱阳离子
含固量：65%-67%（105℃，3h）

应用范围

仿兔毛、法兰绒、毛毯、超柔其他化纤等

参考用量

建议 1 份开稀成 2.5~4 份使用
浸渍/浸轧工艺：
RH-NB-8652 开稀液浸渍 1~2%（o. w. f）
RH-NB-8652 开稀液浸轧 10-30g/L
注：根据厂家实际情况，用量酌情增减。

包装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。

RH-NB-8652 乳化开稀工艺

投料:

8652 原油: 100 公斤
酸水 10 公斤: 2 公斤的冰醋酸加上 8 公斤的水
水: 200 公斤

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入 8652 原油, 开动搅拌;
- 2、加入 5 公斤酸水, 10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后, 搅拌均匀;
- 3、加入 10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后, 搅拌均匀;
- 4、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后,
- 5、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后;
- 6、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后,
- 7、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后;
- 8、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后;
- 9、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后;
- 10、加入 20 公斤的水充分搅拌 5 分钟后;
- 11、加入 20 公斤的水充分搅拌 5 分钟后;
- 12、再缓慢加入 50 公斤水充分搅拌 2-3 分钟后;
- 13、最后加入剩余的全部水, 充分搅拌均匀, 再加点冰醋酸将 PH 值调节 5—6

注意: 必须采用高速分散机进行乳化, 最后一次全部加水可以调慢速度。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。