



产品名称 蓬松绒毛感嵌段硅油 RH-NB-8768-9

产品概述

该产品是一种线性多元共聚嵌段改性的有机硅柔软剂

特性及优点

手感风格蓬松、柔软；
处理后织物具有优异的回弹性；
无黄变, 适用于白色、浅色、增白织物的手感整理；
高稳定性，对工艺和设备适应性及可操作性比较强；
可与软片、软油精等其他阳/非离子柔软剂复配使用，以提高综合手感；

基本性状

外观（25℃）：透明浅黄色液体
离子性：弱阳离子
含固量：75%—77%（105℃，3h）

应用范围

主要适用于涤纶、涤棉、锦涤混纺织物

参考用量

原油乳化请参考详细乳化工艺（下一页）
浸渍法：蓬松绒毛感嵌段原油开稀液 3~5% (o. w. f)
浸轧法：蓬松绒毛感嵌段原油开稀液 10~30 g/L

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。

RH-NB-8768-9 乳化开稀工艺

投料:

8768-9:	100 公斤
冰醋酸:	2 公斤
水:	200 公斤

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入原油，开动搅拌；
- 2、加入 10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，搅拌均匀；
- 3、加入 10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，搅拌均匀；
- 4、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后，加入 2 公斤酸，搅拌 5 分钟；
- 5、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 6、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 7、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 8、加入 20 公斤的水充分搅拌 5 分钟后；
- 9、加入 20 公斤的水充分搅拌 5 分钟后；
- 10、再缓慢加入 50 公斤水充分搅拌 2-3 分钟后；
- 11、最后加入剩余的全部水，充分搅拌均匀，过滤包装；

注意:必须采用高速分散机进行乳化，最后一次全部加水可以调慢速度。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。