

产品名称 棉用蓬松滑爽亲水硅油 RH-NB-8898-3

产品概述

该产品是季铵化改性的多元共聚的有机硅柔软剂。

特性及优点

手感特点蓬松细腻，厚实感强；
良好的亲水性，易于回修；
优良的稳定性，耐高温，耐酸碱，耐高剪切；
不泛黄，对织物的白度和色光影响很小。

基本性状

外 观： 浅黄透明液体
含 量（%，105°C*3h）： 88.0-90.0

应用范围

适用于各类棉织物的亲水蓬松滑爽整理

参考用量

RH-NB-8898-3 建议1开3-5份使用
浸渍法：RH-NB-8898-3 开稀液 1%-5% (o. w. f)
浸轧法：RH-NB-8898-3 开稀液 10g/L-50 g/L

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库，贮存期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。

RH-NB-8898-3 乳化开稀工艺

投料:

RH-NB-8898-3: 200Kg

配套乳化剂: 50kg

冰醋酸: 2.5Kg

水: 750Kg

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入 RH-NB-8898-3 和配套乳化剂，开动搅拌 5 分钟；
- 2、加入 2.5 公斤酸，搅拌 5 分钟，搅拌分散均匀；
- 3、加水 60kg，充分搅拌 20 分钟；
- 4、加水 60kg，充分搅拌 20 分钟；
- 5、加水 80kg，充分搅拌 30 分钟；
- 6、加水 80kg，充分搅拌 20 分钟；
- 7、加水 150kg，充分搅拌 15 分钟；
- 8、加水 320kg，充分搅拌 15 分钟。

注意:必须采用高速分散机进行乳化，最后一次全部加水可以调慢速度。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。