



产品名称 高手感亲水硅油 RH-NB-8901

产品概述

该产品是季铵化改性的多元共聚有机硅柔软剂

特性及优点

超柔软，爽滑手感；
具有良好的亲水性；
耐高温，耐强酸碱，耐高剪切，产品持久稳定性好；
低黄变，对白度要求高的织物无影响；无色变。

基本性状

外观 (25°C) : 浅黄色透明液体
离子性: 弱阳离子
含固量 (% , 105°C*3h) : 89.0-91.0

应用范围

主要用于棉、人棉及其混纺面料

参考用量

浸渍法: RH-NB-8901开稀液 1%-5% (o. w. f)
浸轧法: RH-NB-8901开稀液 10g/L-50g/L

包装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。



RH-NB-8901 原油乳化开稀工艺

投料: RH-NB-8901: 230 公斤

13/50: 60 公斤

冰醋酸: 3 公斤

水: 707 公斤

共计: 1000 公斤

乳化成 25%左右含量的亲水硅油乳液, 外观透明

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入乳化剂和原油, 开动搅拌, 充分搅拌 5—10 分钟
- 2、加入 50 公斤的水充分搅拌 5 分钟后, 加入 3 公斤酸, 搅拌 5—10 分钟
- 3、加入 50 公斤的水充分搅拌 5—10 分钟;
- 4、加入 50 公斤的水充分搅拌 5—10 分钟;
- 5、加入 50 公斤的水充分搅拌 5—10 分钟;
- 6、加入 50 公斤的水充分搅拌 5—10 分钟;
- 7、加入 100 公斤的水充分搅拌 5—10 分钟;
- 8、加入 100 公斤的水充分搅拌 5—10 分钟;
- 9、在搅拌的条件下慢慢加入剩余的水, 充分搅拌 5—10 分钟, 过滤包装

注意:必须采用高速分散机进行乳化, 最后一次全部加水可以调慢搅拌速度。

另:冬天天气较冷, 乳化剂容易冻住, 使用前请加热解冻搅拌后使

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。