



产品名称 新一代通用型硅油 RH-NB-8978

产品概述

该产品是 2023 年新型结构改性的多元共聚有机硅的复合硅油产品

特性及优点

超高手感，风格滑软细腻，有蓬松度；

涤、棉通用，90%以上面料都可使用；

高含量、高性价比；

手感保持度优异，耐洗、耐熨烫

基本性状

外观（25℃）： 浅黄色透明液体

离子性： 弱阳离子

含固量（%，105℃*3h）： 70.0-72.0

应用范围

棉、人棉及棉麻等复合织物

涤以及 TC、CVC 等混纺织物

棉纱线、牛仔、窗帘布等特殊面料

参考用量

建议根据需要开稀使用，加大用量冰感效果更佳

浸渍法：RH-NB-8978（1 开 3）乳液 0.5%-6%（o. w. f）

浸轧法：RH-NB-8978（1 开 3）乳液 10g/L-8g/L

包装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。

RH-NB-8978 (1 开 3) 的开稀工艺

投料:

RH-NB-8978: 200 公斤

水: 400 公斤

冰醋酸: 4 公斤

操作过程:

- 1、在分散釜内投入 200 公斤原油并开动搅拌;
- 2、加入 4 公斤的冰醋酸, 搅拌 5 分钟, 搅拌均匀;
- 3、加入 50 公斤的水, 搅拌 15-20 分钟, 搅拌均匀;
- 4、加入 50 公斤的水, 搅拌 15-20 分钟, 搅拌均匀;
- 5、加入 80 公斤的水, 搅拌 15-20 分钟, 搅拌均匀;
- 6、加入 80 公斤的水, 搅拌 10-15 分钟, 搅拌均匀;
- 7、加入 100 公斤的水, 搅拌 10 分钟, 搅拌均匀;
- 8、加入 40 公斤的水, 搅拌 5-10 分钟, 搅拌均匀
- 9、观察外观无异常后, 过滤分装。

注:

- ① RH-NB-8978 可以不加乳化剂乳化, 乳液状态会偏白;
- ② 也可根据需要加入适量乳化剂开稀, 降低开稀难度, 乳液外观相对也会清透一些。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。