



产品名称 棉用蓬松细腻亲水硅油 RH-NB-9909

产品概述

该产品是季铵化改性的多元共聚的有机硅柔软剂

特性及优点

赋予织物柔软光滑的手感
细腻蓬松，厚实感强
优异的亲水性，易于回修
优良的稳定性能，耐高温，耐酸碱，高剪切，稳定性好
不泛黄，对织物的白度和色泽没有影响。

基本性状

外观（25℃）：无色-浅黄色透明液体
离子性：弱阳离子

应用范围

适用于各类纤维的亲水柔软整理

参考用量

浸渍法：RH-NB-9909 开稀液	1~5% (o. w. f)
浸轧法：RH-NB-9909 开稀液	10~50 g/L

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。
温度高于 50℃时，产品可能出现变朦现象，属正常现象，使用不影响效果。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。



RH-NB-9909 乳化开稀工艺

投料：

RH-NB-9909： 250kg

冰醋酸： 2.5kg

水： 750kg

操作过程：

- 1、在搅拌釜中加入乳化剂和原油，开动搅拌，充分搅拌 5—10 分钟
- 2、加入 60kg 的水充分搅拌 5 分钟后，加入 2.5kg 酸，搅拌 10—15 分钟
- 3、加入 80kg 的水充分搅拌 10—15 分钟；
- 4、加入 80kg 的水充分搅拌 5—10 分钟；
- 5、加入 120kg 的水充分搅拌 5—10 分钟；
- 6、加入 150kg 的水充分搅拌 5—10 分钟；
- 7、在搅拌的条件下慢慢加入剩余的水，充分搅拌 5—10 分钟；过滤包装

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。