



产品名称 棉用爽滑细腻亲水硅油 RH-NB-9911L

产品概述
该产品是新型多元共聚有机硅聚合物

特性及优点
整理后的织物爽滑细腻；
具有优异的亲水性；
极低黄变，可用于白色或浅色织物柔软整理；
良好的化学稳定性及配伍性。

基本性状
外观（25℃）： 无色-浅黄色透明-微浊液体
离子性： 弱阳离子
含固量（%，105℃*3h）： 84.0-86.0

应用范围
各类纤维素纤维面料及混纺面料

参考用量
浸渍法：RH-NB-9911L（25%乳液）推荐用量 1%-4%（o. w. f）
浸轧法：RH-NB-9911L（25%乳液）推荐用量 10g/L-40g/L
注：具体用量根据织物结构及加工工艺酌情增减

包 装
50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存
置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。



RH-NB-9911L 乳化工艺

投料:

RH-NB-9911L:	250kg
T0-6:	60kg
冰醋酸:	4kg
水:	686kg
共计:	1000kg

乳化工艺:

- 1、在分散釜内投入 RH-NB-9911L 和乳化剂并开动搅拌，搅拌 5-10 分钟；
- 2、加入 40kg 水，搅拌 10-15 分钟，搅拌均匀；
- 3、加入 40kg 水，4kg 冰醋酸搅拌 15-20 分钟，搅拌均匀；
- 4、加入 50kg 水，搅拌 10-15 分钟，搅拌均匀；
- 5、加入 50kg 水，搅拌 10-15 分钟，搅拌均匀；
- 6、加入 80kg 水，搅拌 10-15 分钟，搅拌均匀；
- 7、加入 80kg 水，搅拌 10-15 分钟，搅拌均匀；
- 8、加入 100kg 水，搅拌 10-15 分钟，搅拌均匀；
- 9、加入 120kg 水，搅拌 10-15 分钟，搅拌均匀；
- 10、缓慢加入余下的水，搅拌 10-15 分钟，过滤分装。

注意:

1. 乳化该原油必须采用高速分散乳化机或分散釜，最后一次全部加水可以调慢搅拌速度。
2. 乳化剂投入前，应确保状态均一，如有必要，可适当加热搅拌后使用。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。