



**产品名称** 全能型亲水硅油 RH-NB-9921L

**产品概述**

该产品为聚醚季铵化改性的多元共聚的有机硅柔软剂

**特性及优点**

手感风格滑爽细腻；  
优异的亲水性，在各类纤维及面料上均具有极佳的亲水性；  
极小的黄变，色变；  
稳定性好，易回修。

**基本性状**

外观（25℃）： 浅黄色透明液体  
离子性： 弱阳离子  
含固量（%，105℃\*3h）： 73.0-75.0

**应用范围**

通用性，可适用于棉、涤纶等各类织物。

**参考用量**

原油乳化请参考详细乳化工艺（下一页）  
浸渍法：RH-NB-9921L 开稀液 2%-3% (o. w. f)  
浸轧法：RH-NB-9921L 开稀液 10g/L-40g/L

**包 装**

50L 或 120L 塑料桶装。

**贮 存**

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。



### RH-NB-9921L 乳化开稀工艺

投料:

RH-NB-9921L: 200 公斤

冰醋酸: 2 公斤

水: 450 公斤

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入原油，开动搅拌，充分搅拌 5-10 分钟
- 2、加入 80 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，加入 1 公斤酸，搅拌 5-10 分钟
- 3、加入 90 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，加入 1 公斤酸，搅拌 5-10 分钟
- 4、加入 80 公斤的水，充分搅拌 5-10 分钟
- 5、加入 80 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟
- 6、在搅拌的条件下慢慢加入剩余的水，加完后充分搅拌 5-10 分钟
- 7、过滤，包装

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。