



产品名称 全能型亲水硅油 RH-NB-9921

产品概述

该产品为聚醚季铵化改性的多元共聚的有机硅柔软剂

特性及优点

手感风格滑爽细腻；
优异的亲水性，在各类纤维及面料上均具有极佳的亲水性；
极小的黄变，色变；
稳定性好，易回修。

基本性状

外观（25℃）：浅黄色透明液体
离子性：弱阳离子

应用范围

通用性，可适用于棉、涤纶等各类织物

参考用量

原油乳化请参考详细乳化工艺（下一页）
浸渍法：RH-NB-9921 开稀液 2~3 % (o. w. f)
浸轧法：RH-NB-9921 开稀液 10~40 g/L

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。



RH-NB-9921 乳化开稀工艺

投料:

RH-NB-9921:	200 公斤
冰醋酸:	2 公斤
水:	450 公斤

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入原油，开动搅拌，充分搅拌 5—10 分钟
- 2、加入 80 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，加入 1 公斤酸，搅拌 5—10 分钟
- 3、加入 90 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，加入 1 公斤酸，搅拌 5—10 分钟
- 4、加入 80 公斤的水，充分搅拌 5--10 分钟
- 5、加入 80 公斤的水充分搅拌 5--10 分钟
- 6、在搅拌的条件下慢慢加入剩余的水，,加完后充分搅拌 5—10 分钟
- 7、过滤，包装

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。