



产品名称 羊毛丝光平滑剂混合硅油 RH-NB-HOD-25

产品概述
该产品是改性聚硅氧烷有机硅柔软剂

特性及优点
手感特点油滑柔软；
稳定性好。

基本性状
外观（25℃）：无色-浅黄色微浊液体
离子性：弱阳离子
含固量：88%-89%（105℃，3h）

应用范围
各类羊毛织物

参考用量
一般采用浸渍工艺：
RH-NB-HOD-25(20%含量) 5~12%
温 度：35~40℃
时 间：20~30min

注意事项
1、HOD 系列原油只提供 50KG 包装，每桶开封后请一次性使用完。
2、经乳化好的乳液长时间静置可能会出现分层现象，使用前搅拌均匀，不影响使用效果。

包 装
50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存
置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。



RH-NB-HOD-25 乳化工艺

投料:

HOD-25 原油:	100kg
配套乳化剂:	35kg
水:	605kg
冰醋酸	3kg

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入乳化剂和原油，开动搅拌，充分搅拌 5—10 分钟;
- 2、加入 50 公斤的水充分搅拌 5 分钟后;
- 3、加入 50 公斤的水充分搅拌 10 分钟后，加入 1 公斤酸，搅拌 5—10 分钟;
- 4、加入 50 公斤的水充分搅拌 10 分钟后，加入 1 公斤酸，搅拌 5—10 分钟;
- 5、加入 80 公斤的水充分搅拌 10 分钟后，加入 1 公斤酸，搅拌 5—10 分钟;
- 6、加入 80 公斤的水充分搅拌 10 分钟后;
- 7、加入 100 公斤的水充分搅拌 10 分钟，
- 8、加入 100 公斤的水充分搅拌 10 分钟，
- 9、慢慢加入剩余的水，充分搅拌 10-20 分钟，将 PH 值调节在 5—6 之间.
- 10、过滤，分装。

注意:必须采用高速搅拌机进行乳化。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。