

产品名称 C6 防水防油剂 RH-NB-SF68A

产品概述 含氟丙烯酸酯聚合物乳液

基本性状

外观（25℃）：乳白色乳液

离子性：弱阳离子

pH 值（原液）：4~5

含固量：29%—31%（130℃，3h）

特性优点

不含 PF0A、PF0S、APE0，环保安全；
防水防油性能优，手感柔软；
与交联剂并用具有优异的洗涤耐久性；
适用于悬挂晾干。

应用范围

适用于化纤、棉及其混纺织物的三防整理

参考用量

材质	推荐用量
化纤	10~60 g/l
棉及混纺	20~100 g/l

加工方法：一浸一轧

焙烘条件：160-180℃ × 0.5~2 min（化纤）

150-160℃ × 2~3 min（棉及其混纺）

带液率：30-90%（化纤）

50-70%（棉及其混纺）

包 装 120L 塑料桶、1000L 塑料桶装

贮 存

5~30℃保存，保质期为六个月。

注：具体使用请用户根据试样情况酌情处理

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。