



## 乙烯基硅油 RH-Vi303

### 成分信息

乙烯基封端聚二甲基硅氧烷

### 物化参数

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 外观              | 无色透明液体      |
| 粘度（25℃，mpa • s） | 10000-11000 |
| 乙烯基含量（wt%）      | 0.12±0.01   |
| 挥发份（150℃/3h，%）  | ≤1.0        |

### 应用

端乙烯基硅油具有很好的活性，可与含氢硅油等进行交联反应。根据其粘度的不同，乙烯基含量的不同，加上其它添加剂，可以制作不同硬度及不同机械性能要求的加成型液体硅橡胶。

### 包装

本产品有 200kg 铁桶包装及其他。

### 贮运

远离火源。阴凉干燥密封贮存。保质期 24 个月

### 特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。