



## 低环体乙烯基硅油 RH-Vi305DC

### 主要组份

乙烯基封端聚二甲基硅氧烷

### 性能指标

| 产品型号       | 外观     | 粘度<br>(25℃, mpa·s) | 乙烯基含量<br>(wt%) | 挥发份<br>(150℃/3h, %) | D3~D10<br>(mg/kg) |
|------------|--------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| RH-Vi305DC | 无色透明液体 | 1000±100           | 0.32±0.02      | ≤0.2                | ≤200              |

### 特性及用途

本产品为乙烯基封端聚二甲基硅氧烷，该产品的低挥发份和超低的残余混合环体量（D3~D10），特别适用于较低挥发需求的硅胶制品如封装，制膜等产品。

### 贮存

防止日光直照暴晒，远离明火，保持通风干燥。贮存期 2 年。超期检验合格仍可使用。

### 运输

防止雨淋，日光暴晒。按非危险货物运输。

### 特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。