



## 低粘乙烯基硅油 RH-Vi392

### 主要组份

乙烯基封端聚二甲基硅氧烷

### 性能指标

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 外观                           | 无色透明液体      |
| 粘度 (25℃, mm <sup>2</sup> /s) | 20~30       |
| 乙烯基含量 (wt%)                  | 2.7~3.3     |
| 挥发份 (150℃/3h, %)             | <8          |
| 密度 (25℃, g/cm <sup>3</sup> ) | 0.95~0.97   |
| 折光 (25℃)                     | 1.403~1.406 |
| 闪点 (闭杯, °C)                  | >200        |

### 特性及用途

低粘乙烯基硅油 RH-Vi392 是乙烯基封端的聚二甲基硅氧烷, 粘度低于市场常规乙烯基硅油粘度, 能作基础聚合物使用或与其它聚合物混合使用, 以达到不同硬度的要求。该聚合物能与 Si-H 交联剂及 Pt 催化剂起硫化反应。

### 包 装

铁桶或塑料桶。190KG/桶, 25KG/桶。

### 贮 存

防止日光直照暴晒, 远离明火, 保持通风干燥。贮存期 2 年。

### 运 输

防止雨淋, 日光暴晒。按非危险货物运输。

### 特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值, 仅供参考, 不作为产品验收标准, 恕不经预告更改。由于使用条件的差异, 我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性, 不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。