



低粘乙烯基硅油 RH-Vi393

主要组份

乙烯基封端聚二甲基硅氧烷

性能指标

外观	无色透明液体
粘度（25℃，mm ² /s）	28~38
乙烯基含量（wt%）	2.2~2.7
挥发份（150℃/3h，%）	<3
密度（25℃，g/cm ³ ）	0.95~0.97
折光（25℃）	1.403~1.406
闪点（闭杯，℃）	>200

特性及用途

低粘乙烯基硅油 RH-Vi393 是乙烯基封端的聚二甲基硅氧烷，粘度低于市场常规乙烯基硅油粘度，能作基础聚合物使用或与其它聚合物混合使用，以达到不同硬度的要求。该聚合物能与 Si-H 交联剂及 Pt 催化剂起硫化反应。

包 装

铁桶或塑料桶。190KG/桶，25KG/桶。

贮 存

防止日光直照暴晒，远离明火，保持通风干燥。贮存期 2 年。

运 输

防止雨淋，日光暴晒。按非危险货物运输。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。